



INTONACHINO декоративная известковая штукатурка

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПОКРЫТИЕ, ИМИТИРУЮЩЕЕ
РАЗЛИЧНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА

- Выпускается с размером зерна 0,7 мм и 1,2 мм
- С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
- Обладает повышенной износостойкостью
- Не растрескивается, не отслаивается, быстро высыхает
- Имеет отличную паропроницаемость
- Экологичная, не содержит растворитель, негорючая, нетоксичная
- Колеруется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер зерна	0,7 мм	1,2 мм
Расход в 2 слоя*	от 1,8 кг/м ²	от 2,4 кг/м ²
Плотность	1,7±0,1 г/см ³	
Цвет	белый	
Время полного высыхания **	не более 24 ч	
Компьютерная колеровка	по системе «Декоратор»***	
Температура нанесения	+5...+25 °C	
ФАСОВКА	5 кг, 15 кг, 25 кг	

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

** При температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 60 %

*** Также по другим популярным колеровочным системам

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению декоративная штукатурка STILIO Intonachino на основе гашеной извести, выдержанной не менее 12 месяцев, предназначена для декоративной финишной отделки хорошо подготовленных поверхностей в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Позволяет создавать декоративное покрытие с рисунком, имитирующим различные минеральные поверхности. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 п.7. Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок и т.д.) удалить. Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности предварительно развести его водой в пропорции от 1:3 до 1:5). Перед применением штукатурки Intonachino необходимо нанести грунт STILIO AcriQuarz или AcriQuarz Gruff. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунта. При фасадных работах использовать материалы, рекомендованные для наружных работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку. Нанести штукатурку на поверхность кельмой из пластика или из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой штукатурки хаотичными мазками, создавая необходимый рисунок. При использовании в зоне прямого контакта с водой защитить поверхность воском Cera Wax или защитным составом Protect.

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20 °C/60 % относительной влажности воздуха). Расход зависит от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

